

STORICA DEUMIDIFICANTE

Revoco de restauración aligerado en color blanco

CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE USO

STORICA DEUMIDIFICANTE es un revoco premezclado en polvo basado en cal hidráulica natural, aligeradores inertes seleccionados, hidratos de silicato de aluminio expandidos y aditivos específicos.

Se utiliza como revoco para sanear muros con presencia de humedad por capilaridad previamente tratados con **STORICA RINZAFFO** anti-sal. Se aplica tanto en interior como en exterior.

NORMAS DE USO Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Efectuar preventivamente todas las obras complementarias para reducir las absorciones de agua en la base del muro, como la corrección de las inclinaciones, sobresuelos, etc... Dichas obras deben ser consideradas como parte integrante del ciclo de deshumidificación.

El muro debe ser completamente repicado, eliminando minuciosamente todos los restos de yesos, cales o cementos anteriores, hasta como mínimo 50 cm. por encima del nivel máximo de la humedad y debe quedar perfectamente limpio. Dejar secar naturalmente al menos durante 90 días, para que se elimine la humedad en exceso.

APLICACIÓN

Empastar **STORICA DEUMIDIFICANTE** con 22 – 23 litros de agua limpia por saco en hormigonera durante, al menos, entre 13 y 15 minutos. Aplicar jarreando a paleta en un espesor de 25 mm. sobre el **STORICA RINZAFFO** anti-sal aun húmedo y siempre antes de los 3 días de su aplicación. Regular y unificar la superficie con fratás, sin comprimir, hasta obtener una superficie rústica. Dejar secar adecuadamente ante de aplicar **STORICA FINITURA D**.

DATOS TÉCNICOS

Peso específico aparente (kg/m ³)	: 230	Coefficiente de resistencia al paso del vapor de agua	$\mu = 5$
Resistencia a la compresión a 28 días	: 1,7 M Pa	Agua a añadir	: 22-23 litros por saco
Color	: blanco		
Aspecto del producto	: polvo		

CONSUMOS

Aprox. 4 kg/m² por cm. de espesor. Aprox. 10 kg/m² para los 2,5 cm.

CONFECCIONES

Sacos de papel de 20 Kg.

ACABADOS

Sobre el revoco oportunamente seco, aplicar **STORICA FINITURA D** y dejar secar.

Para obtener un acabado coloreado a brocha: acabar con silicato mineral o con pintura a la cal.

Para obtener un acabado coloreado en masa: utilizar los productos de la familia LINEA VERDE. Si fueran aplicados al exterior, deberán ser hidrofugados después de su secado.

ALMACENAJE

8 meses en el envase original protegido de la humedad.

Evitar cualquier posible contacto con el agua.

ADVERTENCIAS

- No regenerar el producto con agua una vez comenzado el fraguado.
- No aplicar sobre fondos soleados o en condiciones de temperatura inferiores a + 5 °C.
- No aplicar sobre soportes helados ni con riesgo de heladas.
- Evitar la aplicación a pleno sol.
- Cuidar el secado del producto aplicado humedeciéndolo si fuera necesario.
- El pH después de la mezcla con agua es netamente básico. Evitar el contacto con los ojos utilizando protectores oculares. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar a un médico.
- No es posible modificar el producto con otros tipos de inertes o ligantes.
- Lavar con agua las herramientas inmediatamente después del uso.

RESUMEN

Sanear y restauración de muros afectados de humedad por capilaridad, ya desenesados a una altura de un mínimo de 50 cm. por encima de la línea de humedad, con revoco deshumidificador aligerado, **STORICA DEUMIDIFICANTE**, basado en cal hidráulica natural, aligeradores inertes seleccionados y aditivos específicos, para empastar en hormigonera con solo agua y aplicar en un espesor mínimo de 2,5 cm. sobre el "rinzafo" específico **STORICA RINZAFFO**, después de haber realizado las obras complementarias para reducir la absorción de agua en la base del muro, como la corrección de las inclinaciones, sobresuelos, etc...

Todas las indicaciones técnicas de esta ficha son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. Los datos y la modalidad que cita la presente ficha técnica pueden ser modificados a cada momento en función de cambios eventuales de las tecnologías productivas. La aplicación de los productos en su lugar está fuera de nuestra posibilidad de control y recae, por tanto, sobre la exclusiva responsabilidad del cliente. El servicio técnico de Lafarge Coatings Italia Spa – SETTEF está a disposición de los usuarios para ofrecer cualquier tipo de información integrativa que ellos requieran.

Rév. 03/2004. La presente ficha anula y substituye cada edición precedente.