

**STORICA FINITURA D**

Acabado de tipo civil para revoco deshumidificador

**CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE USO**

**STORICA FINITURA D** es un rasante premezclado en polvo, de color blanco, basado en cal hidráulica natural blanca e inertes seleccionados, especialmente apto para aplicaciones sobre **STORICA DEUMIDIFICANTE**.

Es idóneo para ser utilizado tanto al exterior como al interior. Permite una transpirabilidad máxima, una óptima adhesión, y un bajo módulo de elasticidad dinámica. Resistente a la agresión salina, impide la formación de condensación y de moho.

**STORICA FINITURA D** es el soporte ideal para la aplicación de acabados coloreados transpirables, como pinturas a la cal o silicatos minerales.

Se utiliza sobre revocos pre-mezclados de la gama **STORICA**.

La superficie del revoco debe ser acabada a rustico fino.

**NORMAS DE USO Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**

Mezclar **STORICA FINITURA D** con aproximadamente el 22% de agua limpia en la hormigonera o a mano.

Bañar el soporte, extender con llana de acero y acabar con llana de esponja. Dejar secar ante de continuar con el ciclo.

**DATOS TÉCNICOS**

Granulometría máx. (mm)	:	0.8	Aspecto del producto	:	polvo
Peso específico (kg/m <sup>3</sup> )	:	1.100	Agua a añadir	:	aprox. 22%
Color	:	Blanco			

**CONSUMOS**

Sobre **STORICA**, calcular aprox. 4 kg/m<sup>2</sup>.

**CONFECCIONES**

Sacos de papel de 25 Kg.

**ALMACENAJE**

8 meses en el envase original protegido de la humedad.

Evitar cualquier posible contacto con el agua.

**ADVERTENCIAS**

- Se sugiere la aplicación a temperatura ambiental o del soporte comprendida entre + 5 °C y + 32 °C. Una vez efectuada la aplicación proteger del sol fuerte; en este caso mantener húmeda la superficie.
- El producto contiene cal. Evitar el contacto con los ojos utilizando protectores oculares. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar a un médico.
- No se puede aplicar sobre hormigón, soportes inestables o ya pintados.
- Lavar con agua las herramientas inmediatamente después del uso.

**RESUMEN**

Acabado mineral en polvo a base de cal hidráulica blanca natural, **STORICA FINITURA D**, para aplicar a llana y acabar con llana de esponja sobre revocos minerales. Específico como mano de acabado sobre el revoco deshumidificador, en el ciclo **STORICA RINZAFFO / STORICA DEUMIDIFICANTE**, o sobre otros revocos de la gama **STORICA**, con un consumo medio de 4 ÷ 5 kg/m<sup>2</sup>.