

STORICA RINZAFFO

Rinzaffo (Primera mano de argamasa) anti sal para revoco deshumidificador

CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE USO

STORICA RINZAFFO es un mortero especial para "rinzaffo" destinado para aplicaciones sobre paredes particularmente afectadas por la humedad por capilaridad. Está constituida por inertes seleccionados, ligantes hidráulicos con altísima resistencia a las sales y aditivos especiales que dan al producto un anclaje al soporte muy elevado, alta porosidad y la máxima hidrórepelencia sin modificar la permeabilidad al vapor de agua. Ideal para aplicaciones sobre piedras porosas, ladrillos o albañilerías mixtas.

STORICA RINZAFFO es parte integrante del ciclo de deshumidificación, que comprende la utilización de **STORICA DEUMIDIFICANTE**.

NORMAS DE USO Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Efectuar preventivamente todas las obras complementarias para reducir las absorciones de agua en la base del muro, como la corrección de las inclinaciones, sobresuelos, etc... Dichas obras deben ser consideradas como parte integrante del ciclo de deshumidificación.

El muro debe ser completamente repicado, eliminando minuciosamente todos los restos de yesos, cales o cementos anteriores, hasta como mínimo 50 cm. por encima del nivel máximo de la humedad y debe quedar perfectamente limpio. Dejar secar naturalmente al menos durante 90 días, para que se elimine la humedad en exceso.

APLICACIÓN

Empastar **STORICA RINZAFFO** con un 20% de agua limpia. Aplicar jarreando a paleta, sobre soportes previamente bañados, de manera uniforme y hasta obtener la cobertura total del muro, sin dejar zonas descubiertas.

Atención: El revoque **STORICA DEUMIDIFICANTE** debe ser aplicado sobre **STORICA RINZAFFO** aun húmedo y siempre antes de 3 días.

DATOS TÉCNICOS

Granulometría máxima (mm)	:	5
Agua a añadir	:	aproximadamente un 20%
Herramientas	:	hormigonera, paleta

CONSUMOS

Aprox. 14 – 16 kg/m².

CONFECCIONES

Sacos de papel de 25 Kg.

ALMACENAJE

8 meses en el envase original protegido de la humedad.
Evitar cualquier posible contacto con el agua.

ADVERTENCIAS

- No regenerar el producto con agua una vez comenzado el fraguado.
- No aplicar sobre fondos soleados o en condiciones de temperatura inferiores a + 5 °C.
- No aplicar sobre soportes helados ni con riesgo de heladas.
- Evitar la aplicación a pleno sol.
- Cuidar el secado del producto aplicado humedeciéndolo si fuera necesario.
- El pH después de la mezcla con agua es netamente básico. Evitar el contacto con los ojos utilizando protectores oculares. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar a un médico.
- No es posible modificar el producto con otros tipos de inertes o ligantes.
- Lavar con agua las herramientas inmediatamente después del uso.

RESUMEN

Mortero de "rinzaffo" (primera mano de argamasa) para aplicaciones sobre paredes particularmente afectadas por la humedad por capilaridad, **STORICA RINZAFFO**, a base de inertes seleccionados, ligantes hidráulicos con altísima resistencia a las sales y aditivos especiales para empastar en hormigonera con el 20% de agua y aplicar con paleta de manera uniforme y a total cobertura con un consumo de 14 – 16 kg/m². Ideal para aplicaciones sobre piedras porosas, ladrillos o albañilerías mixtas.

STORICA RINZAFFO es parte integrante del ciclo de deshumidificación, que comprende la utilización de **STORICA DEUMIDIFICANTE**.