

# STORICA

Adobe super- transpirante ecológico para revoques

## Características y campos de uso

STORICA es un adobe ecológico a base de cal hidráulica natural blanca obtenida de la calcificación de los calcáreos silíceos e inertes seleccionados con una adecuada distribución granulométrica.

Es idóneo para revocar y reestructurar paredes nuevas o antiguas creando un soporte completamente mineral y altamente transpirable.

STORICA puede ser usado para recubrir o restaurar paredes que requieran características de fuerte transpirabilidad. Dotado de una particular permeabilidad al vapor de agua permite mantener el equilibrio higrómetro natural de las estructuras murales y es ideal en las intervenciones de restauración y conservación.

## Normas de uso y preparación del soporte:

El soporte debe de estar limpio y exento de partes que no estén perfectamente adheridas.

## Aplicaciones

Es oportuno bañar el soporte con agua hasta el rechazo antes de la aplicación del adobe.

Mezclar STORICA con aprox. el 20% de agua. Se aconseja mezclar en hormigonera para obtener una buena homogeneidad del adobe.

Después de haber humedecido con agua la pared, realizar una primera mano de argamasa con STORICA y sucesivamente aplicar STORICA con paleta como un revoque normal fino hasta alcanzar el espesor deseado. Aplicar más estratos que cada uno no supere los 1,5 cm, recordando que se debe dejar secar la primera capa antes de aplicar las sucesivas. Dejar madurar i acabar con llama de esponja.

STORICA es idóneo para ser acabado con STORICA I o con STORICA 05 y las consiguientes aplicaciones de una pintura a base de cal o de silicatos.

## Datos técnicos

Aspecto del producto:	polvo
Temperatura mínima de aplicación y desecación:	+ 5 °C
Agua a añadir:	aprox. 22%

## Consumo

Aprox. 1,8 - 2 Kg./m<sup>2</sup> por milímetro de espesor.

## Composición

Sacos de "carta" de 25 Kg.

## Color

Blanco marfil

<b>Estucado</b>	8 meses en el envase original integra al amparo de la humedad. Evitar cualquier posible contacto con el agua.
<b>Advertencias</b>	Se sugiere la aplicación a temperatura ambiental comprendida entre + 5 °C y + 30 °C. Evitar la aplicación cuando llueva, haya un fuerte viento o bajo elevadas temperaturas. El producto contiene cal. Evitar el contacto con los ojos utilizando apósitos oculares protectores. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar a un médico.
<b>Recapitulación</b>	Adobe super transpirante a base de cal hidráulica para la realización de revoques internos y externos, STORICA Settef, aplicable con un espesor no superior a 1,5 cm por capa correspondiente a un consumo de aprox. 20 Kg./m <sup>2</sup> a... el m <sup>2</sup> preparación del fondo excluida.

• Todas las indicaciones técnicas son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. Los datos y la modalidad que cita la presente ficha técnica pueden ser modificados a cada momento en función de cambios eventuales de las tecnologías productivas. La aplicación de los productos en su lugar está fuera de nuestra posibilidad de control y recae, por tanto, sobre la exclusiva responsabilidad del cliente. El servicio técnico de la SETTEF está a disposición de los usuarios para ofrecer cualquier tipo de información integrativa.