

STORICA 05

Estabilizador fino con cal natural blanca

Características y campos de uso

STORICA 05 es un estabilizador a base de cal hidráulica natural blanca obtenida de la calcificación de los calcáreos silíceos e inertes seleccionados con una adecuada distribución granulométrica.

Se utiliza para nivelar, rasar y uniformar revoques externos e internos creando un soporte ideal para pinturas a base de cal, revoques adustos a base de cal muerta, pinturas con silicatos y otros productos transpirables. Rasante específico como mano de acabado del adobe a base de cal natural STORICA.

Se utiliza para los acabados de edificios modernos o en las intervenciones de restauración histórica donde esté previsto la utilización de productos naturales ecológicos, transpirables y con un aspecto final antiguo.

No es posible efectuar añadidos de cemento u otro tipo de asociación.

Normas de uso y preparación del soporte:

Idóneo para todo tipo de revoques minerales a base de cal cemento con tal de que estén limpios y exentos de partes que no estén perfectamente adheridas. Es oportuno bañar adecuadamente los soportes antes de la aplicación.

Aplicaciones

Mezclar STORICA 05 con agua hasta obtener una masa mórbida y cremosa. Mezclar a mano o con un agitador mecánico. Esperar 5 o 10 minutos antes de aplicar el producto.

Extender de modo uniforme sobre el soporte una capa de STORICA 05 con llana inox y sucesivamente repasar con llana de esponja. Para un fraguado con encanto acabar con pinturas con cal o con silicato de potasio.

Datos técnicos

Aspecto del producto: polvo
 Agua a añadir: 20% - 25%
 Aplicación del adobe
 preparado: aprox. 4 horas a 20 °C
 Temperatura de aplicación: + 5 °C :+ 35 °C

Consumo

Aprox. 1,8 Kg./m² por milímetro de espesor.

Composición

Sacos de "carta" de 25 Kg.

Color

Blanco marfil

Estucado

8 meses en el envase original integra al amparo de la humedad.
Evitar cualquier posible contacto con el agua.

Advertencias

Se sugiere la aplicación a temperatura ambiental comprendida entre + 5 °C y + 30 °C. Evitar la aplicación cuando llueva, haya un fuerte viento o bajo elevadas temperaturas. El producto contiene cal. Evitar el contacto con los ojos utilizando apósitos oculares protectores. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos.
Si la irritación persiste consultar a un médico.

Recapitulación

Rasante en polvo a base de cal hidráulica blanca natural e inertes seleccionados STORICA 05 Settef, apto para ser usado para rasar y uniformar revoques internos y externos hasta un espesor máximo de 0,5 cm por un consumo de aprox. 9 Kg./ m², creando un soporte ideal para pinturas a base de cal, revoques adustos a base de cal muerta, pinturas con silicatos y otros productos transpirables; a ... el m² preparación del fondo excluida.

• Todas las indicaciones técnicas son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. Los datos y la modalidad que cita la presente ficha técnica pueden ser modificados a cada momento en función de cambios eventuales de las tecnologías productivas. La aplicación de los productos en su lugar está fuera de nuestra posibilidad de control y recae, por tanto, sobre la exclusiva responsabilidad del cliente. El servicio técnico de la SETTEF está a disposición de los usuarios para ofrecer cualquier tipo de información integrativa.